



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Velluto

VL_REV0/2019

Beschreibung: Spezieller Stuck mit schillerndem Effekt, der das Aussehen von Samt in seinen verschiedenen Farbtönen reproduziert und den Wänden eine unvergleichliche Atmosphäre verleiht. VELLUTO ist in den fünf Metallbasen SILBER 01, GOLD 02, ALUMINIUM 03, BRONZE 04 und KUPFER 05 erhältlich. Die Farben der Farbpalette werden durch das Mischen einer der Metallbasen von VELLUTO mit der angegebenen Menge des Farbstoffs COLOR KIT oder alternativ mit dem TINTOMETRISCHEN SYSTEM RIVES erhalten.



Vorbereitung des Untergrunds: Der Untergrund muss vollständig trocken und ausgehärtet sein. Die zu bearbeitenden Flächen reinigen und ggf. sich ablösende Teile entfernen. Tragen Sie, im Abstand von 5 bis 6 Stunden, zwei gleichmässige Schichten PRELUDIO auf, 25-30 % des Volumens mit reinem Wasser verdünnt. Bei altem oder staubigem Untergrund wird es empfohlen, diesen vor dem Einsatz von PRELUDIO einmal mit dem zu 500 % Volumen mit reinem Wasser verdünnten Fixiermittel FISSATIVO R2000 zu streichen.

Anwendung: Eine erste Schicht VELLUTO mit dem Edelstahl-Spachtel Code 1009 auftragen und kreuzförmig in alle Richtungen spachteln, um schimmernde Farbtöne zu erzielen und einen Samteffekt zu erreichen. Wenn die Oberfläche getrocknet ist, wiederholen Sie den Vorgang wie bei der ersten Schicht.

Packungen: VELLUTO SILBER 01 Packungen: 1 - 2.5 - 5 Liter; VELLUTO GOLD 02, ALUMINIUM 03, BRONZE 04, KUPFER 05: 1 - 2,5 Liter. COLOR KIT: 100 ml. PRELUDIO: 1 - 2,5 - 5 Liter.

Ausbeute: 4.5-6.5 m²/L. PRELUDIO 4-5 m²/L.

Praktische Tipps: Die Umgebungstemperatur sollte während des Streichens 5 bis 35 °C betragen, und die relative Luftfeuchtigkeit des Raumes sollte 80 % nicht überschreiten. Während des Auftragens den direkten Augen- und Hautkontakt vermeiden. Zur Verdünnung sauberes Wasser verwenden und das unverdünnte Produkt in einem geschlossenen Behälter und an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die angezeigten Farben dienen der Orientierung und können sich je nach Charge ändern. Da die Anwendung des Produktes nicht unter unserer ständigen Kontrolle erfolgt, haften wir nicht für das Endergebnis. Vor der Dekoration einer Wand empfehlen wir die Erstellung eines kleinen Musters.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Velluto

VL_REV0/2019

Spezifisches Gewicht (g/L)	1,05 +/- 0,1
Ausbeute (m²/L)	4,5-6,5 ein Anstrich
Packungen (L)	Silber 01: 1 - 2,5 - 5; Gold 02, Aluminium 03, Bronze 04, Kupfer 05: 1 - 2,5.
Trocknung	Berührung: nach 3 bis 4 Stunden bei 20 °C
	Überarbeitbar: nach 5 bis 6 Stunden bei 20 °C
	Durchgetrocknet: nach 24 Stunden bei 20 °C
Verdünnung	Gebrauchsfertig

Notwendige Ausstattung




Preludio



Color Kit



Velluto



** Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A+ class (low emissions) to C (high emissions)*



Scannen Sie den Code für weitere Informationen



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it




Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Velluto

VL_REV0/2019

Anwendung



Preludio



Velluto
Erster Anstrich



Velluto
Zweiter Anstrich